

What is claimed is:

1. 液晶表示パネル；

該液晶表示パネル上に密着して載置された、非粘着性でゴム弾性を有するシリコン系シート；及び

該シリコン系シート上に密着積層された透明保護板を備えた液晶表示装置。

2. 前記シリコン系シートの表面粗さ（Ra）は、 $5\mu\text{m}$ 以下である請求項1の液晶表示装置。

3. 前記シリコン系シートは、JIS Z0237に準拠したボールタック試験で測定されるボールナンバーが2以下である請求項1の液晶表示装置。

4. 前記シリコン系シートのJIS-A硬度は2～70である請求項1の液晶表示装置。

5. 前記シリコン系シートは、ヤング率が $1\times 10^6\text{dyn/cm}^2\sim 8\times 10^7\text{dyn/cm}^2$ である請求項1の液晶表示装置。

6. 前記シリコン系シートからなる長さ100mm、幅5mm、厚み2mmのシート片を長手方向に150%、5分間伸長させ、引張力を開放したときの長さ変化率が約0%である請求項1の液晶表示装置。

7. 前記シリコン系シートは、

シート状のシリコンゲル体と、該シリコンゲル体を被覆するシリコン被覆層からなり、

該シリコン被覆層は、該シリコンゲルよりも架橋度が高い非粘着層である請求項1の液晶表示装置。

8. 前記非粘着層の表面は、JIS Z0237に準拠したボールタック試験で測定されるボールナンバーが2以下である請求項7の液晶表示装置。

9. 前記透明保護板の該シリコン系シートが積層されていない側の面に、反射防止層が積層されている請求項1の液晶表示装置。

10. 液晶表示パネル；

該液晶表示パネル上に密着して載置された、JIS-A硬度2～70、表面粗さ（Ra） $5\mu\text{m}$ 以下、JIS Z0237に準拠したボールタック試験で測定されるボールナンバーが2以下、ヤング率が $1\times 10^6\text{dyn/cm}^2\sim 8\times$

[illegible]

を含む液晶表示装置の製造方法、